



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0035600  
(43) 공개일자 2022년03월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H01L 21/02 (2006.01) C01G 28/00 (2006.01)  
C30B 29/40 (2006.01) C30B 29/68 (2006.01)  
H01L 45/00 (2006.01)

(52) CPC특허분류

H01L 21/02546 (2013.01)  
C01G 28/002 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2020-0117536

(22) 출원일자 2020년09월14일

심사청구일자 2020년09월14일

(71) 출원인

연세대학교 산학협력단

서울특별시 서대문구 연세로 50 (신촌동, 연세대학교)

(72) 발명자

심우영

서울특별시 서초구 명달로 4길 30, 501동 104호

김태영

서울시 서대문구 성산로 18길 51 우정하숙 303호

(74) 대리인

특허법인아이엠


전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 칼륨, 인듐과 비소를 포함하는 층상구조 화합물, 나노시트 및 이를 이용한 전기 소자

(57) 요약

본 발명은 칼륨, 인듐 및 비소를 포함하는 층상구조 화합물과 이를 통해 만들어질 수 있는 나노시트 및 상기 물질들을 포함하는 전기 소자를 제공하는 것을 목적으로 한다. 상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명에서는 [화학식 1]  $K_{1-x}In_yAs_z$  ( $0 < x \leq 0.9$ ,  $0.6 \leq y \leq 1.2$ ,  $1.3 \leq z \leq 1.7$ )로 표현되는 층상구조 화합물을 제공할 수 있다. 또한, 본 발명에서는 상기 [화학식 1]  $K_{1-x}In_yAs_z$  ( $0 < x \leq 0.9$ ,  $0.6 \leq y \leq 1.2$ ,  $1.3 \leq z \leq 1.7$ )로 표현되는 조성물을 포함하고, 물리적 또는 화학적 박리 방법으로 만들어지는 나노시트를 제공할 수 있다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

**C30B 29/40** (2013.01)

**C30B 29/68** (2013.01)

**H01L 45/148** (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1711103612
과제번호	2018M3D1A1058793
부처명	과학기술정보통신부
과제관리(전문)기관명	한국연구재단
연구사업명	미래소재디스커버리지원(R&D)
연구과제명	Cation Eutaxy 설계를 통한 다차원 소재 개발 및 분석
기 여 율	1/1
과제수행기관명	연세대학교
연구기간	2020.01.16 ~ 2021.01.15

---

## 명세서

### 청구범위

#### 청구항 1

하기 화학식 1로 표시되는 층상구조 화합물.

[화학식 1]  $K_{1-x}In_yAs_z$

( $0 < x \leq 0.9$ ,  $0.6 \leq y \leq 1.2$ ,  $1.3 \leq z \leq 1.7$ )

#### 청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기  $x$ 는  $0.1 \leq x \leq 0.9$  인, 층상구조 화합물.

#### 청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기  $x$ 는  $0.3 \leq x \leq 0.8$  인, 층상구조 화합물.

#### 청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 층상구조 화합물은 H를 더 포함하는, 층상구조 화합물.

#### 청구항 5

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 층상구조 화합물의 결정구조는  $P2_1/c$ 의 공간군을 나타내는, 층상구조 화합물.

#### 청구항 6

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 층상구조 화합물은, CuK $\alpha$  선을 사용한 XRD 측정에서 (002)면에 대한 피크강도 대비 (022)면의 피크강도인  $I_{(022)}/I_{(002)}$ 의 값이 0.30 이하인, 층상구조 화합물.

#### 청구항 7

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 층상구조 화합물은 강유전 유사(ferroelectric-like) 특성을 나타내는, 층상구조 화합물.

#### 청구항 8

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 층상구조 화합물은 저항 스위칭 특성을 나타내는, 층상구조 화합물.

#### 청구항 9

하기 화학식 1로 표시되는 조성물을 포함하고, 물리적 또는 화학적 박리 방법으로 만들어지는, 나노시트.

[화학식 1]  $K_{1-x}In_yAs_z$

( $0 < x \leq 0.9$ ,  $0.6 \leq y \leq 1.2$ ,  $1.3 \leq z \leq 1.7$ )

#### 청구항 10

제 9 항에 있어서,  
상기  $x$ 는  $0.1 \leq x \leq 0.9$  인, 나노시트.

#### 청구항 11

제 9 항에 있어서,  
상기  $x$ 는  $0.3 \leq x \leq 0.8$  인, 나노시트.

#### 청구항 12

제 9 항에 있어서,  
상기 조성물은 H를 더 포함하는, 나노시트.

#### 청구항 13

제 9 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,  
상기 층상구조 화합물의 결정구조는  $P2_1/c$ 의 공간군을 나타내는, 나노시트.

#### 청구항 14

제 9 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,  
상기 층상구조 화합물은,  $\text{CuK}\alpha$  선을 사용한 XRD 측정에서 (002)면에 대한 피크강도 대비 (022)면의 피크강도인  $I_{(022)}/I_{(002)}$ 의 값이 0.30 이하인, 나노시트

#### 청구항 15

제 9 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,  
상기 조성물은 강유전 유사 특성을 나타내는, 나노시트.

#### 청구항 16

제 9 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,  
상기 조성물은 저항 스위칭 특성을 나타내는, 나노시트.

#### 청구항 17

제 9 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,  
상기 나노시트의 두께는 500nm 이하인, 나노시트.

#### 청구항 18

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 기재된 층상형 화합물을 포함하는, 전기 소자.

#### 청구항 19

제 9 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 기재된 나노시트를 포함하는, 전기 소자.

#### 청구항 20

제 18 항 또는 제 19 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전기 소자는 메모리스터인, 전기 소자.

### 발명의 설명

### 기술 분야

[0001] 본 발명은 칼륨, 인듐 및 비소를 포함하는 층상구조 화합물과 나노시트 및 이를 이용한 전기 소자에 관한 것으로, 보다 상세하게는 칼륨, 인듐 및 비소를 포함하면서 다양한 전기적 특성을 가지는 층상구조 화합물과 나노시트 및 이를 이용한 전기 소자에 관한 것이다.

## 배경 기술

[0003] 층간(interlayer)에 반데르발스 결합을 통해 연결되는 층상구조 화합물은 다양한 특성을 나타낼 수 있고, 이를 물리적 또는 화학적 방법으로 분리함으로써 두께 수 나노미터에서 수백 나노미터 수준의 이차원(2D) 나노시트를 제조할 수 있어 이에 대한 연구가 활발하다.

[0004] 특히, 나노시트와 같은 저차원의 소재는 기존의 벌크 소재가 가지지 못하는 획기적인 신기능이 기대되고 기존 소재를 대체할 차세대 미래 소재로서 가능성이 매우 크다.

[0005] 하지만 2차원적 결정구조를 가지는 층상구조 화합물은 지금까지 흑연이나 전이금속 칼코겐화합물 등의 물질로 제한되어 다양한 조성의 재료로의 전개가 되지 않는 문제가 있었다.

[0006] 한편, 인듐 비소(Indium Arsenide)는 화합물 반도체 물질로서, 고전력 고주파 전기 소자에 광범위하게 사용되고 있지만, 현재까지 층상구조를 가지는 삼원계 인듐 비소에 대해서는 자세히 알려진 바가 없다.

[0007] 층상구조로 이루어진 삼원계 인듐 비소 화합물은 다른 결정구조를 가지는 기존의 인듐 비소 화합물에서 보다 적용을 다양화시킬 수 있을 뿐 아니라, 기존에 적용되지 않았던 새로운 영역으로의 적용도 기대할 수 있다.

## 발명의 내용

### 해결하려는 과제

[0009] 본 발명은 칼륨, 인듐 및 비소를 포함하는 층상구조 화합물과 이를 통해 만들어질 수 있는 나노시트 및 상기 물질들을 포함하는 전기 소자를 제공하는 것을 목적으로 한다.

### 과제의 해결 수단

[0011] 상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명에서는 [화학식 1]  $K_{1-x}In_yAs_z$  ( $0 < x \leq 0.9$ ,  $0.6 \leq y \leq 1.2$ ,  $1.3 \leq z \leq 1.7$ )로 표현되는 층상구조 화합물을 제공할 수 있다.

[0012] 또한, 본 발명에서는 상기 [화학식 1]  $K_{1-x}In_yAs_z$  ( $0 < x \leq 0.9$ ,  $0.6 \leq y \leq 1.2$ ,  $1.3 \leq z \leq 1.7$ )로 표현되는 조성물을 포함하고, 물리적 또는 화학적 박리 방법으로 만들어지는 나노시트를 제공할 수 있다.

[0013] 또한, 본 발명에서는 상기와 같은 층상구조 화합물 또는 나노시트를 포함하는 전기소자를 제공할 수 있다.

[0014] 또한, 상기 전기소자는 멤리스터일 수 있다.

## 발명의 효과

[0016] 본 발명을 통해 제공할 수 있는 층상구조 화합물과 나노시트는 다양한 전기적 특성을 가질 수 있고, 이를 통해 새로운 전기 소자의 개발이 가능하게 된다.

### 도면의 간단한 설명

[0018] 도 1은 본 발명에 따라 만들어지는 층상구조 화합물과 나노시트에 대한 개념도이다.

도 2는 본 발명에 따른 층상구조 화합물에 대한 XRD 회절 패턴 결과 그래프이다.

도 3은 본 발명에 따른 층상구조 화합물과 나노시트에 대한 SEM(Scanning Electron Microscope)과 TEM(Transmission Electron Microscope) 이미지이다.

도 4는 본 발명에 따른 층상구조 화합물에 대한 TEM 이미지 및 EDS(Energy Dispersive Spectroscopy) 분석결과를 나타낸다.

도 5는 본 발명에 따른 나노시트에 대한 AFM(Atomic Force Microscopy) 이미지 및 그에 따른 라인 프로파일(line profile)을 나타낸다.

도 6은 본 발명에 따른  $K_2In_2As_3$  의 구조를 나타내는 모식도와 STEM (Scanning Transmission Electron Microscope) 분석 결과를 나타낸다.

도 7은 본 발명에 따른 층상구조 화합물에 대한 TEM 이미지이다.

도 8은 본 발명에 따른 나노시트에 대한 PFM(Piezoresponse Force Microscopy)을 통한 강유전 특성 평가 결과이다.

도 9는 본 발명에 따른 나노시트에 대한 전압에 따른 전류 변화 그래프이다.

### 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 이하 본 발명의 실시예에 대하여 첨부된 도면을 참고로 그 구성 및 작용을 설명하기로 한다. 하기에 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 또한, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 '포함'한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.

[0020] 본 발명에 따르는 층상구조 화합물 또는 나노시트는, 하기 화학식 1로 표시될 수 있다.

[0021] [화학식 1]  $K_{1-x}In_yAs_z$

[0022] ( $0 < x \leq 0.9$ ,  $0.6 \leq y \leq 1.2$ ,  $1.3 \leq z \leq 1.7$ )

[0023] 일반적으로 InAs는 징크 블렌드(Zinc Blende) 결정구조로서 층상구조가 나타날 수 없고, 따라서 이를 박리해서 나노시트를 만들기도 불가능하였다.

[0024] 이를 극복하기 위해 발명자들은  $In_yAs_z$  에 K(이하 "첨가원소"라 함)를 첨가함으로써  $In_yAs_z$  층간에 첨가원소를 위치시켜 결과적으로  $In_yAs_z$  층이 이어지는 층상구조 화합물을 만들 수 있게 되었다. 이러한  $In_yAs_z$  층 사이에 위치하는 첨가원소는  $In_yAs_z$  층을 반데르발스 결합을 통해 약하게 결합시키고 있어서, 이들 첨가원소가 위치하는 면은 이 면을 따라 쉽게 갈라지게 되는 벽개면을 이루게 된다.

[0025] 이에 따라 본 발명에 따른 층상구조 화합물은 이러한 벽개면을 따라  $In_yAs_z$  층으로 쉽게 물리적 또는 화학적 방법 중 어느 하나 또는 둘 모두를 통해 박리될 수 있게 되는데, 이러한 박리는 첨가원소가 제거될 수록 더 쉽게 이루어진다. 따라서, 이러한 층상구조 화합물로부터 물리적 또는 화학적 박리 방법을 통해 쉽게  $In_yAs_z$  나노시트를 만들 수 있고, 여기서  $In_yAs_z$  나노시트에는 첨가원소가 일부 잔류할 수도 있다.

[0026] 첨가원소를 지속적으로 제거하면 화합물에서  $In_yAs_z$  층간 거리가 점차 벌어져 층간의 결합력이 약화되고 결국 층 사이의 결합이 없어지면서 층 사이에 크랙(crack)을 나타낼 수 있다. 따라서, 본 발명에서 설명하는 층상구조 화합물의 층상구조는 반복되는 이차원의  $In_yAs_z$  층이 첨가원소에 의해 반데르발스 결합으로 층간에 결합이 이루어진 경우 뿐만 아니라  $In_yAs_z$  층 간의 결합력이 제거되어 층간의 거리가 벌어지면서 크랙을 나타내는 경우도 포함한다.

[0027] 이러한 층상구조 화합물에서 박리되어 만들어지는 나노시트는  $In_yAs_z$  단일층일 수도 있지만, 복수의 층이 겹쳐져서 만들어질 수도 있기 때문에 수백 nm 두께일 수도 있다. 일반적으로 나노시트는 횡방향 너비 대비해서 두께가 일정 수준 이하이어야 2차원적인 형상에 따른 이방성을 나타낼 수 있는데, 이를 위해 나노시트의 너비(L) 대비 두께(d)의 비(d/L)는 0.1 이하인 것이 바람직하다. 본 발명을 통해 만들어지는 나노시트 너비는 5  $\mu m$  이상도

가능하기 때문에, 나노시트의 두께는 500nm 이하인 것이 바람직하다. 여기서  $\text{In}_y\text{As}_z$  나노시트에는 첨가원소가 일부 잔류할 수도 있다.

- [0028] 이처럼 본 발명에 따르는 나노시트는 층상구조 화합물에서 물리적 또는 화학적 방법으로 박리되는 시트를 의미하며,  $\text{In}_y\text{As}_z$  층이 단일층인 경우뿐만 아니라 복수의 층으로 이루어지는 경우도 포함하게 된다.
- [0029] 이러한 층상구조 화합물과 나노시트의 예에 대한 개념도는 도 1에서 나타내었는데,  $\text{KIn}_y\text{As}_z$  의  $\text{In}_y\text{As}_z$  층(10) 사이에 첨가원소인 K(11)가 위치하여  $\text{In}_y\text{As}_z$  층(10) 간에 결합을 유지하는 것을 나타내고 있고, 여기서 K(11)가 제거되면서  $\text{K}_{1-x}\text{In}_y\text{As}_z$  로 되면서  $\text{In}_y\text{As}_z$  층(10) 간의 결합이 약해지고, 이를 물리적 또는 화학적으로 박리하면 최종적으로  $\text{In}_y\text{As}_z$  나노시트(20)로 만들어지는 것을 보여준다. 이렇게 만들어지는 나노시트에는 여전히 K(11)가 일부 포함될 수 있게 된다.
- [0030] 층상구조 화합물은 종래에 알려진  $\text{P2}_1/\text{c}$ 의 공간군을 가지는  $\text{K}_2\text{In}_2\text{As}_3$  이외에도 계산을 통해 예측된  $\text{Cmce}$  공간군을 가지는  $\text{K}_3\text{In}_2\text{As}_3$ 도 될 수 있다.
- [0031] 이러한 층상구조 화합물로부터 첨가원소를 완전히 제거하지 않고 일부 잔류하는 상태로도 층상구조 화합물과 이를 통한 나노시트를 만들 수 있는데, 이러한 잔류하는 첨가원소로 인해 층상구조 화합물과 나노시트는 다양한 전기적 특성을 나타낼 수 있게 된다.
- [0032] 첨가원소인 K가 제거되는 경우에도 일부 첨가원소가 잔류하는 면은 여전히 물리적 박리가 쉽게 일어나는 벽개면이 되거나  $\text{In}_y\text{As}_z$  층 간의 결합력이 제거되어 층간의 거리가 벌어지면서 크랙을 나타내고 이에 따라  $\text{In}_y\text{As}_z$  층은 이차원 층을 유지하게 되어 화합물은 층상구조를 가지게 된다.
- [0033] 한편,  $\text{In}_y\text{As}_z$  화합물에서 첨가원소인 K가 일부 제거됨에 따라  $\text{In}_y\text{As}_z$  층 간의 결합력이 약화되어 쉽게  $\text{In}_y\text{As}_z$  층이 박리될 수 있다.
- [0034] 또한, 첨가원소인 K가 과도하게 제거되면 층상구조가 붕괴되기 쉽고, 잔류하는 K에 의해 나타날 수 있는 다양한 전기적 특성이 사라질 수 있는 문제가 있다. 첨가원소인 K가 일부 제거되고 일정량은 잔류하는 층상구조 화합물은 층 사이에서 잔류하는 첨가원소인 K가 이동 가능하게 되어 이를 통해 다양한 전기적 특성을 나타낼 수 있기 때문이다.
- [0035] 따라서, 박리가 쉬우면서 동시에 K에 의한 다양한 전기적 특성이 유지되도록  $\text{K}_{1-x}\text{In}_y\text{As}_z$  층상구조 화합물 또는 나노시트는 상술한 [화학식 1]에서  $0.1 \leq x \leq 0.9$ 일 수 있고, 더욱 바람직하게는  $0.3 \leq x \leq 0.8$ 인 범위일 수 있다.
- [0036] 여기서 층상구조 화합물 또는 나노시트의 결정구조는 K를 제거하기 전의 결정구조를 그대로 유지할 수 있다. 따라서 상술한 층상구조 화합물 또는 나노시트는  $\text{P2}_1/\text{c}$ 인 공간군을 가질 수 있다.
- [0037] 첨가원소의 제거는 질산이나 염산과 같은 강산을 이용할 수 있는데, 이러한 강산을 통해 첨가원소가 제거되면서 강산에 포함되는 수소 이온이 첨가원소가 제거된 자리로 치환되어 결합되면서 수소가 포함되는 층상구조 화합물과 이를 통한 나노시트를 제공할 수도 있게 된다.
- [0038] 상술한 층상구조 화합물 또는 나노시트는 분석 결과 다양한 특성을 나타내는데, 이러한 특성을 아래에서 설명한다. 여기서 설명하는 층상구조 화합물과 나노시트는 첨가원소가 있는 경우와 없는 경우를 모두 포함한다.
- [0039] 한편, 상술한 층상구조 화합물 또는 나노시트는,  $\text{CuK}\alpha$  선을 사용한 XRD 측정에서  $2\theta = 11.2^\circ \pm 0.50^\circ$ ,  $27.5^\circ \pm 0.50^\circ$ 의 위치에 피크를 가지고, 상기 피크는 가장 큰 강도를 가지는 피크 대비 1% 이상의 강도를 가지는 피크인, 층상구조 화합물 또는 나노시트일 수 있다.
- [0040] 한편, 층상구조 화합물 또는 나노시트에서 첨가원소가 제거됨에 따라 XRD 측정 피크에서 미세한 변화가 있을 수 있는데, 이러한 변화에 따라  $\text{CuK}\alpha$  선을 사용한 XRD 측정에서 층상구조 화합물의 (002)면에 대한 피크강도 대비 (022)면의 피크강도인  $I_{(022)}/I_{(002)}$ 의 값이 0.30 이하일 수 있다. 이는 층상구조 화합물에서 첨가원소가 제거됨에 따라 층간 거리가 점차 벌어지면서 나타나게 되는 현상이고, 나노시트에 대해서도 동일하다.
- [0041] 상술한 바와 같은 층상구조 화합물 또는 나노시트는 고유의 층상구조와 잔류하는 첨가원소로 인해 다양한 전기적 특성을 나타낼 수 있게 된다.

- [0042] 우선, 본 발명에 따르는 층상구조 화합물 또는 나노시트는 강유전 유사(ferroelectric-like) 특성을 나타낸다.
- [0043] 강유전 특성은 일반적으로 페로브스카이트 구조의  $\text{BaTiO}_3$ 와 같은 비대칭 구조의 산화물에서 나타나는 특성으로 중심에 위치하는 Ba의 위치의 변화에 따라 강유전특성이 나타나게 된다.
- [0044] 하지만, 본 발명에 따른 층상구조 화합물 또는 나노시트는 이러한 비대칭구조를 가지지 않는데, 그럼에도 불구하고 강유전 유사 특성을 나타내게 된다. 비대칭구조가 아님에도 강유전 유사 특성을 나타내는 이유는 잔류하는 첨가원소의 위치가 외부 전계에 따라 이동함에 따른 것으로 생각된다.
- [0045] 이러한 본 발명에 따른 층상구조 화합물 또는 나노시트의 강유전 유사 특성을 통해 다양한 전기 소자에 적용이 가능하게 된다.
- [0046] 또한, 본 발명에 따르는 층상구조 화합물 또는 나노시트는 저항 스위칭 특성을 나타낸다.
- [0047] 어떠한 물질이 저항 스위칭 특성을 가지면 그 물질에 인가하는 전압에 따라 선형적으로 전류가 증가하는 것이 아니라 초기 전압을 인가할 때는 물질이 고저항 상태를 유지하여 전류의 증가가 미미하다가 일정한 임계점에 도달하면 저저항 상태로 변하면서 급격하게 전류가 증가하게 된다.
- [0048] 이러한 저항 스위칭 특성은 일반적으로 산화물에서 나타나는 특징으로 최근에는 이러한 특성을 이용하여 플래시 메모리와 같이 정보의 저장이 가능한 멤리스터(memristor)와 같은 메모리소자의 개발이 활발하고, 본 발명의 층상구조 화합물과 나노시트는 저항 스위칭 특성을 활용하여 이러한 멤리스터와 같은 메모리소자의 개발에 적극 활용될 수 있다.
- [0050] [실시예]
- [0051] 1) 층상  $\text{K}_2\text{In}_2\text{As}_3$  합성
- [0052] K와 In, As를 칭량하여 혼합 후 알루미늄 도가니에 투입하였다. 이 후 퀴즈 튜브에 넣어 이중 밀봉하여 외부 공기를 차단하였다. 이 과정은 아르곤 분위기의 글로브 박스에서 진행하였다. 이후 박스로에서  $850^\circ\text{C}$ 로 승온하고 12시간 유지하였다. 이후 재결정화 및 결정 성장을 위해  $5^\circ\text{C}/\text{h}$ 의 감온속도로  $500^\circ\text{C}$  까지 냉각 후  $500^\circ\text{C}$  의 온도에서 100시간 유지하고 상온으로 냉각하여 공간군이  $\text{P2}_1/\text{c}$ 인 단사정계 결정구조를 갖는  $\text{K}_2\text{In}_2\text{As}_3$  샘플을 얻을 수 있었다.
- [0054] 2) K의 제거
- [0055] 에탄올로 희석된 0.25M HCl 용액에서 시간별로 반응시켜 층상  $\text{K}_2\text{In}_2\text{As}_3$  에서 K를 제거하였다. 그 결과는 아래표에서 나타내었다. 표 1에서 잔류 K는 EDS분석을 통해 얻은 결과를 나타낸다.

표 1

[0057]

샘플명	첨가원소제거	반응시간	잔류 K(at%)
샘플 A	-	-	28
샘플 B	염산	1시간	22
샘플 C	염산	2시간	12.3
샘플 D	염산	3.5시간	5.95
샘플 E	염산	8시간	1.2

[0058] 3) 나노시트화 공정상기 표 2와 같이 제조된 샘플들에 대해서 에탄올에서 초음파를 조사한 후 테이프를 이용하여 박리된 나노시트를 제조하였다.

[0060] 도 2는 는 K 제거 전과 후의 샘플에 대한 XRD 피크와 그 변화를 나타낸다. K 제거 전인 샘플 A와 일부 제거된 샘플 B 및 샘플 C에서 동일하게 (002)면과 (022)면의 피크가 각각  $11.2^\circ \pm 0.50^\circ$ ,  $27.5^\circ \pm 0.50^\circ$  에서 나타나




는 것을 볼 수 있었다. 따라서 K 제거 전과 후에 모두  $P2_1/c$ 의 공간군이 유지되고 있음을 알 수 있었다.


- [0061] 한편, K가 부분적으로 제거된 샘플 B와 C에서 (002)면의 피크가 점차 낮은 각도로 이동하는 것을 확인하였고 이로부터 (002)면의 면간 거리가 점차 벌어지는 것을 알 수 있었다.
- [0062] 이러한 면간 간격의 변화에 따라 XRD피크의 변화도 나타나는데, K의 제거에 따라 (002)면의 피크 대비 (022)면의 피크의 크기가 점차 줄어드는 것을 알 수 있었다. 따라서  $I_{(022)}/I_{(002)}$ 의 값은 샘플 A에서는 0.33이었고, 샘플 B에서는 0.25, 샘플 C에서는 0.09까지 줄어들었다.
- [0063] 도 3은 샘플 A에서 K를 제거하여 샘플 C가 되고 이로부터 테이프를 이용하여 박리되어 만들어진 나노시트를 나타낸다. 샘플 A는 층간의 벽개면이 관찰되지만 샘플 C에서는 K가 제거됨에 따라 층간격이 벌어져 일부 구간에서 크랙이 형성된 것을 볼 수 있었다.
- [0064] 도 4는 샘플 D로부터 박리되어 만들어진 나노시트에 대한 SEM(Scanning Electron Microscope) 이미지 및 EDS(Energy Dispersive Spectroscopy) 분석결과를 나타낸다. EDS결과를 통해 합성한 샘플 D로부터 박리된 나노시트는 K, In, As로 구성되어 있고, K의 원자분율은 5.95 at%임을 알 수 있었다.
- [0065] 도 5는 샘플 D로부터 박리되어 만들어진 나노시트에 대한 AFM(Atomic Force Microscopy) 이미지 및 그에 따른 라인 프로파일을 나타낸다. 8~18nm의 두께를 가지는 나노시트로 박리되었음을 확인할 수 있었다.
- [0066] 도 6은 샘플 C에 대한 STEM(Scanning Transmission Electron Microscope) 측정 결과를 나타내는데, 이로부터 K가 제거된 후에도 결정구조가 변하지 않음을 알 수 있었다.
- [0067] 도 7은 샘플 E에 대한 TEM 분석결과이다. K가 과도하게 제거됨에 따라 비정질 구조가 나타나는 것을 알 수 있었다.
- [0068] 샘플 C에서 박리된 나노시트에 대해 PFM(Piezoresponse Force Microscopy)을 통해 강유전 특성을 측정하였고 그에 따른 히스테리시스 루프를 도 8에서 나타내었다. 실제 강유전 유사 특성을 가지고 있음을 확인할 수 있었다.
- [0069] 또한, 샘플 C에서 박리된 나노시트에 대해서 전압에 따른 전류 변화를 측정하였고 그 결과를 도 9에 나타내었다.
- [0070] 초기 전압에서는 고저항 상태(1)를 유지하여 낮은 전류의 흐름을 나타내지만, 일정 전압 이상이 되면 저저항 상태(2)로 되면서 급격하게 전류가 증가하는 것을 나타내고, 반대 전극 방향에서도 동일한 특성이 나타나는 것을 볼 수 있어서, 저항스위칭 특성을 나타내는 것을 알 수 있었다.
- [0071] 이러한 저항 스위칭 특성을 이용하면 최근 뉴로모픽 메모리 소자로 개발이 활발하게 이루어지고 있는 멤리스터 소자로 적용할 수 있음을 알 수 있었다.

## 도면


### 도면1




도면2




도면3




도면4




도면5




도면6



도면7



도면8



도면9

